



Лак полуфабрикатный ПФ-060

Лак представляет собой раствор в летучих органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной растительными маслами.

Применение: Лак применяется в качестве связующего при изготовлении пентафталевых эмалей, грунтовок, шпатлевок.

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, не темнее высший сорт первый сорт	60 130
2	Внешний вид лака	Прозрачный, допускается незначительная опалесценция
3	Чистота лака высший сорт первый сорт	Слой лака должен быть прозрачным и не иметь механических включений и сыпи Допускается наличие единичных механических включений не более 10 штук
4	Условная вязкость по вискозиметру высший сорт первый сорт	70 - 90 60 - 80
5	Массовая доля нелетучих веществ, % высший сорт первый сорт, второй сорт	52 - 55 53 ± 2
6	Кислотное число, мг КОН/г, не более высший сорт первый сорт, второй сорт	15 20
7	Твердость покрытия лака (маятник А), относительные единицы, не менее высший сорт первый сорт, второй сорт	0,12 0,10
8	Время высыхания до степени 3, ч, не более: при температуре (20 ± 2) °С при температуре (80 ± 2) °С	24 2

Транспортирование и хранение: Лак хранить в герметично закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей при температуре не выше 30 °С.