



Лак полуфабрикатный алкидно-уретановый АУ-059

Лак представляет собой раствор алкидной смолы в органических растворителях пентафталевой смолы, модифицированной жирными кислотами талового масла и толуилендиизоцианатом.

Применение: Лак предназначен для использования в качестве связующего для изготовления быстросохнущих, атмосферо-, износостойких, стойких к воздействию воды и слабых растворов химических веществ эмалей, грунт-эмалей, грунтовок и лаков, способных образовывать декоративно-защитные покрытия по различным типам поверхностей.

Технические характеристики:

№	Наименование показателя	Гарантированные показатели
1	Цвет лака по йодометрической шкале, мг I ₂ /100 см ³ , не темнее	10
2	Внешний вид лака	Прозрачная однородная жидкость, допускается незначительная опалесценция
3	Внешний вид покрытия	Слой лака, нанесенный на стеклянную поверхность должен быть прозрачным. Допускаются единичные механические включения
4	Условная вязкость по вискозиметру с диаметром сопла 4 мм при температуре (20,0 ± 0,5) °С,	200 - 240
5	Массовая доля нелетучих веществ, %	48 - 51
6	Кислотное число, мг КОН/г, не более	5
7	Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °С, ч, не более	4
8	Твердость покрытия (маятник А), относительные единицы, не менее	0,25

Транспортирование и хранение: Лак хранить в герметично закрытой таре, предохраняя от воздействия влаги и прямых солнечных лучей при температуре не выше 30 °С.